

53070

EVA I 乙烯-醋酸乙烯共聚物#

美国杜邦

规格级别: 挤出

产品用途: 盖子 密封剂

备注说明: 低温热封性 良好的热封性

物理性能	额定值	单位	测试方法
比重	0.920	g/cm ³	ASTM D792, ISO 1183
熔流率	8.0	g/10 min	ASTM D1238, ISO 1133
热性能	额定值	单位	测试方法
维卡软化温度	58.0	°C	ASTM D1525, ISO 306
熔融温度	96.0	°C	ASTM D3418, ISO 3146